

**Prüfbericht: 32 1 112 003 24 1 14**

1. Ausfertigung

Antragsteller: **WESTKALK Vereinigte Warsteiner  
Kalksteinindustrie GmbH & Co. KG  
Kreisstr. 50  
59581 Warstein-Suttrop**

Werk: **Werk IV - Rüthen-Kallenhardt**

Inhalt des Antrages: **Gesteinskörnung für Beton nach DIN EN 12620  
Untersuchung im Rahmen der freiwilligen Güteüberwachung  
(Verbändeempfehlung)**

**2024**

Produkte: **Natürliche Gesteinskörnung**

Gesteinsart: **Kalkstein, dev. Massenkalk**

Lieferkörnungen: **0/2-12620; 0,1/0,3; 0,3/0,6; 0,6/1; 1/3; 2/5; 2/8;  
5/8; 5/16; 5/22; 5/32; 8/11; 8/16; 8/22; 11/16; 16/22; 16/32**



## Inhalt

PROBENAHE UND ANLIEFERUNG .....	3
1. Wiederholungsprobenahme: .....	3
UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE .....	3
1. Geometrische Eigenschaften .....	3
1.1 Korngrößenverteilung, Über- und Unterkorn, Feinanteile .....	3
1.2 Kornform.....	12
2. Physikalische Eigenschaften.....	12
2.1 Rohdichte .....	12
2.2 Widerstand gegen Zertrümmerung .....	13
2.2.1 Schlagversuch .....	13
2.3 Frostbeanspruchung .....	13
2.3.1 Widerstand gegen Frostbeanspruchung .....	13
2.3.2 Widerstand gegen MgSO <sub>4</sub> -Beanspruchung.....	13
3. Chemische Eigenschaften .....	14
3.1 Chlorid / Schwefel.....	14
3.2 Organische Verunreinigungen.....	14
4. Petrographische Beschreibung .....	14
BEURTEILUNG.....	15

## PROBENAHE UND ANLIEFERUNG

Probenahmedatum: 30.01.2024  
 Probenahme durch: Zertifizierungsstelle

### 1. WIEDERHOLUNGSPROBENAHE:

Probenahmedatum: 02.04.2024  
 Probenahme durch: Zertifizierungsstelle  
 Lieferkörnung: 8/16

## UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE

### 1. Geometrische Eigenschaften

#### 1.1 Korngrößenverteilung, Über- und Unterkorn, Feinanteile Prüfvorschrift DIN EN 933-1 : 2012-03

Lieferkörnung: 0/2-12620

Siebgröße		Siebdurchgang		Kategorie	
Kennzeichnung	[mm]	Ist [M.-%]	Anforderung [M.-%]	Ist	Regelanforderung
2D	4	100	100	G <sub>F</sub> 85	G <sub>F</sub> 85
1,4D	2,8	100	95 – 100		
D	2	94	85 – 99		
--	1	64	–		
--	0,25	20	–		
Feinanteil	< 0,063	1,1	≤ 3	f <sub>3</sub>	f <sub>3</sub>

Überkorn: 6 M.-%

**Lieferkörnung: 0,1/0,3**

Siebgröße		Siebdurchgang		Kategorie	
Kennzeichnung	[mm]	Ist [M.-%]	Anforderung [M.-%]	Ist	Regelanforderung
2D	0,63	100	100	<b>G<sub>F</sub>85</b>	<b>G<sub>F</sub>85</b>
1,4D	0,4	100	95 – 100		
D	0,315	98	85 – 99		
D/1,4	0,2	59	–		
d	0,1	17	–		
Feinanteil	< 0,063	10,6	–		

Überkorn: 2 M.-%; Unterkorn: 17 M.-%

**Lieferkörnung: 0,3/0,6**

Siebgröße		Siebdurchgang		Kategorie	
Kennzeichnung	[mm]	Ist [M.-%]	Anforderung [M.-%]	Ist	Regelanforderung
2D	1,25	100	100	<b>G<sub>F</sub>85</b>	<b>G<sub>F</sub>85</b>
1,4D	0,71	99	95 – 100		
D	0,63	95	85 – 99		
d	0,315	28	–		
--	0,25	15	–		
d/2	0,125	4	–		
Feinanteil	< 0,063	2,3	–	<b>f<sub>3</sub></b>	–

Überkorn: 5 M.-%; Unterkorn: 28 M.-%

**Lieferkörnung: 0,6/1**

Siebgröße		Siebdurchgang		Kategorie	
Kennzeichnung	[mm]	Ist [M.-%]	Anforderung [M.-%]	Ist	Regelanforderung
2D	2	100	100	<b>G<sub>F</sub>85</b>	<b>G<sub>F</sub>85</b>
1,4D	1,4	100	95 – 100		
D	1	92	85 – 99		
d	0,63	13	–		
d/2	0,315	1	–		
--	0,25	1	–		
Feinanteil	< 0,063	0,8	–	<b>f<sub>3</sub></b>	–

Überkorn: 8 M.-%; Unterkorn: 13 M.-%

**Lieferkörnung: 1/3**

Siebgröße		Siebdurchgang		Kategorie	
Kennzeichnung	[mm]	Ist [M.-%]	Anforderung [M.-%]	Ist	Regelanforderung
2D	6,3	100	100	<b>G<sub>F</sub>85</b>	<b>G<sub>F</sub>85</b>
1,4D	4	100	95 – 100		
D	3,15	99	85 – 99		
d	1	2	–		
d/2	0,5	1	–		
--	0,25	1	–		
Feinanteil	< 0,063	1,3	≤ 3	<b>f<sub>3</sub></b>	<b>f<sub>3</sub></b>

Überkorn: 1 M.-%; Unterkorn: 2 M.-%

**Lieferkörnung: 2/5**

Siebgröße		Siebdurchgang		Kategorie	
Kennzeichnung	[mm]	Ist [M.-%]	Anforderung [M.-%]	Ist	Regelanforderung
2D	11,2	100	100	<b>G<sub>C</sub>85/20</b>	<b>G<sub>C</sub>85/20</b>
1,4D	8	100	98 – 100		
D	5,6	95	85 – 99		
d	2	7	0 – 20		
d/2	1	1	0 – 5		
Feinanteil	< 0,063	0,9	≤ 1,5		

Überkorn: 5 M.-%; Unterkorn: 7 M.-%

**Lieferkörnung: 2/8**

Siebgröße		Siebdurchgang		Kategorie	
Kennzeichnung	[mm]	Ist [M.-%]	Anforderung [M.-%]	Ist	Regelanforderung
2D	16	100	100	<b>G<sub>C</sub>85/20</b>	<b>G<sub>C</sub>85/20</b>
1,4D	11,2	100	98 – 100		
D	8	98	85 – 99		
d	2	5	0 – 20		
d/2	1	1	0 – 5		
Feinanteil	< 0,063	1,1	≤ 1,5		

Überkorn: 2 M.-%; Unterkorn: 5 M.-%

**Lieferkörnung: 5/8**

Siebgröße		Siebdurchgang		Kategorie	
Kennzeichnung	[mm]	Ist [M.-%]	Anforderung [M.-%]	Ist	Regelanforderung
2D	16	100	100	<b>G<sub>C</sub>85/20</b>	<b>G<sub>C</sub>85/20</b>
1,4D	11,2	100	98 – 100		
D	8	94	85 – 99		
d	5,6	7	0 – 20		
d/2	2,8	1	0 – 5		
Feinanteil	< 0,063	0,4	≤ 1,5	<b>f<sub>1,5</sub></b>	<b>f<sub>1,5</sub></b>

Überkorn: 6 M.-%; Unterkorn: 7 M.-%

**Lieferkörnung: 5/16**

Siebgröße		Siebdurchgang		Kategorie	
Kennzeichnung	[mm]	Ist [M.-%]	Anforderung [M.-%]	Ist	Regelanforderung
2D	31,5	100	100	<b>G<sub>C</sub>90/15 G<sub>T</sub>15</b>	<b>G<sub>C</sub>85/20</b>
1,4D	22,4	100	98 – 100		
D	16	93	85 – 99		
D/1,4	11,2	58	25 – 70		
d	5,6	6	0 – 20		
d/2	2,8	0,4	0 – 5		
Feinanteil	< 0,063	0,3	≤ 1,5	<b>f<sub>1,5</sub></b>	<b>f<sub>1,5</sub></b>

Überkorn: 7 M.-%; Unterkorn: 6 M.-%

**Lieferkörnung: 5/22**

Siebgröße		Siebdurchgang		Kategorie	
Kennzeichnung	[mm]	Ist [M.-%]	Anforderung [M.-%]	Ist	Regelanforderung
2D	45	100	100	<b>G<sub>C</sub>85/20 G<sub>T</sub>17,5</b>	<b>G<sub>C</sub>85/20 G<sub>T</sub>17,5</b>
1,4D	31,5	100	98 – 100		
D	22,4	97	85 – 99		
D/2	11,2	54	25 – 70		
d	5,6	5	0 – 20		
d/2	2,8	1	0 – 5		
Feinanteil	< 0,063	0,4	≤ 1,5	<b>f<sub>1,5</sub></b>	<b>f<sub>1,5</sub></b>

Überkorn: 3 M.-%; Unterkorn: 5 M.-%

**Lieferkörnung: 5/32**

Siebgröße		Siebdurchgang		Kategorie	
Kennzeichnung	[mm]	Ist [M.-%]	Anforderung [M.-%]	Ist	Regelanforderung
2D	63	100	100	<b>G<sub>C</sub>85/20 G<sub>T</sub>17,5</b>	<b>G<sub>C</sub>85/20 G<sub>T</sub>17,5</b>
1,4D	45	100	98 – 100		
D	31,5	95	85 – 99		
D/2	16	54	25 – 70		
d	5,6	6	0 – 20		
d/2	2,8	1	0 – 5		
Feinanteil	< 0,063	0,5	≤ 1,5	<b>f<sub>1,5</sub></b>	<b>f<sub>1,5</sub></b>

Überkorn: 5 M.-%; Unterkorn: 6 M.-%

**Lieferkörnung: 8/11**

Siebgröße		Siebdurchgang		Kategorie	
Kennzeichnung	[mm]	Ist [M.-%]	Anforderung [M.-%]	Ist	Regelanforderung
2D	22,4	100	100	<b>G<sub>C</sub>85/20</b>	<b>G<sub>C</sub>85/20</b>
1,4D	16	100	98 – 100		
D	11,2	92	85 – 99		
d	8	7	0 – 20		
d/2	4	0,4	0 – 5		
Feinanteil	< 0,063	0,4	≤ 1,5	<b>f<sub>1,5</sub></b>	<b>f<sub>1,5</sub></b>

Überkorn: 8 M.-%; Unterkorn: 7 M.-%

**Lieferkörnung: 8/16**

Siebgröße		Siebdurchgang		Kategorie	
Kennzeichnung	[mm]	Ist [M.-%]	Anforderung [M.-%]	Ist	Regelanforderung
2D	31,5	100	100	<b>G<sub>C</sub>85/20</b>	<b>G<sub>C</sub>85/20</b>
1,4D	22,4	100	98 – 100		
D	16	96	85 – 99		
d	8	6	0 – 20		
d/2	4	1	0 – 5		
Feinanteil	< 0,063	1,2	≤ 1,5	<b>f<sub>1,5</sub></b>	<b>f<sub>1,5</sub></b>

Überkorn: 4 M.-%; Unterkorn: 6 M.-%

**Lieferkörnung: 8/22**

Siebgröße		Siebdurchgang		Kategorie	
Kennzeichnung	[mm]	Ist [M.-%]	Anforderung [M.-%]	Ist	Regelanforderung
2D	45	100	100	<b>G<sub>C</sub>90/15 G<sub>T</sub>15</b>	<b>G<sub>C</sub>85/20</b>
1,4D	31,5	100	98 – 100		
D	22,4	97	85 – 99		
D/1,4	16	59	25 – 70		
d	8	6	0 – 20		
d/2	4	0,5	0 – 5		
Feinanteil	< 0,063	0,4	≤ 1,5		

Überkorn: 3 M.-%; Unterkorn: 6 M.-%

**Lieferkörnung: 11/16**

Siebgröße		Siebdurchgang		Kategorie	
Kennzeichnung	[mm]	Ist [M.-%]	Anforderung [M.-%]	Ist	Regelanforderung
2D	31,5	100	100	<b>G<sub>C</sub>85/20</b>	<b>G<sub>C</sub>85/20</b>
1,4D	22,4	100	98 – 100		
D	16	92	85 – 99		
d	11,2	10	0 – 20		
d/2	5,6	0,4	0 – 5		
Feinanteil	< 0,063	0,3	≤ 1,5	<b>f<sub>1,5</sub></b>	<b>f<sub>1,5</sub></b>

Überkorn: 8 M.-%; Unterkorn: 10 M.-%

**Lieferkörnung: 16/22**

Siebgröße		Siebdurchgang		Kategorie	
Kennzeichnung	[mm]	Ist [M.-%]	Anforderung [M.-%]	Ist	Regelanforderung
2D	45	100	100	<b>G<sub>C</sub>85/20</b>	<b>G<sub>C</sub>85/20</b>
1,4D	31,5	100	98 – 100		
D	22,4	91	85 – 99		
d	16	8	0 – 20		
d/2	8	0,3	0 – 5		
Feinanteil	< 0,063	0,3	≤ 1,5	<b>f<sub>1,5</sub></b>	<b>f<sub>1,5</sub></b>

Überkorn: 9 M.-%; Unterkorn: 8 M.-%

**Lieferkörnung: 16/32**

Siebgröße		Siebdurchgang		Kategorie	
Kennzeichnung	[mm]	Ist [M.-%]	Anforderung [M.-%]	Ist	Regelanforderung
2D	63	100	100	<b>G<sub>C</sub>85/20</b>	<b>G<sub>C</sub>85/20</b>
1,4D	45	100	98 – 100		
D	31,5	94	85 – 99		
d	16	1	0 – 20		
d/2	8	1	0 – 5		
Feinanteil	< 0,063	0,5	≤ 1,5	<b>f<sub>1,5</sub></b>	<b>f<sub>1,5</sub></b>

Überkorn: 6 M.-%; Unterkorn: 1 M.-%

## 1.2 Kornform

Prüfvorschrift DIN EN 933-4 : 2015-01

Lieferkörnung	Kornformkennzahl SI [M.-%]	Kategorie	
		Ist	Regelanforderung
2/5	16	<i>SI<sub>15</sub></i>	<i>SI<sub>55</sub></i>
2/8	2	<i>SI<sub>15</sub></i>	<i>SI<sub>55</sub></i>
5/8	18	<i>SI<sub>20</sub></i>	<i>SI<sub>55</sub></i>
5/16	11	<i>SI<sub>15</sub></i>	<i>SI<sub>55</sub></i>
5/22	7	<i>SI<sub>15</sub></i>	<i>SI<sub>55</sub></i>
5/32	12	<i>SI<sub>15</sub></i>	<i>SI<sub>55</sub></i>
8/11	4	<i>SI<sub>15</sub></i>	<i>SI<sub>55</sub></i>
8/16	10	<i>SI<sub>15</sub></i>	<i>SI<sub>55</sub></i>
8/22	23	<i>SI<sub>40</sub></i>	<i>SI<sub>55</sub></i>
11/16	10	<i>SI<sub>15</sub></i>	<i>SI<sub>55</sub></i>
16/22	15	<i>SI<sub>15</sub></i>	<i>SI<sub>55</sub></i>
16/32	13	<i>SI<sub>15</sub></i>	<i>SI<sub>55</sub></i>

## 2. Physikalische Eigenschaften

### 2.1 Rohdichte

Prüfvorschrift DIN EN 1097-6 : 2023-05

Prüfkörnung	Rohdichte [Mg/m <sup>3</sup> ]
0/2	2,70
8/16	2,70

## 2.2 Widerstand gegen Zertrümmerung

### 2.2.1 Schlagversuch

Prüfvorschrift DIN EN 1097-2 : 2020-06; Prüfkörnung 8/12,5

Probe	[M.-%]	Kategorie	Anforderung [M.-%]
1	24,56	-	-
2	22,33		
3	23,18		
Mittelwert	23,4	<b>SZ<sub>26</sub></b>	<b>≤ 28</b>

Der Schlagversuch wurde beim FEhS Institut für Baustoff-Forschung e.V. vom IKM durchgeführt

## 2.3 Frostbeanspruchung

### 2.3.1 Widerstand gegen Frostbeanspruchung

Prüfvorschrift DIN EN 1367-1 : 2007-06

Prüfkörnung	Absplitterung [M.-%]	Kategorie	
		Ist	Regelanforderung
8/16	0,2	<i>F<sub>1</sub></i>	<i>F<sub>4</sub></i>

### 2.3.2 Widerstand gegen MgSO<sub>4</sub>-Beanspruchung

Prüfvorschrift DIN EN 1367-2 : 2010-02; Prüfkörnung 10/14

Probe	[M.-%]	Kategorie	
		Ist	Regelanforderung
1	3,5	-	-
2	2,7		
Mittelwert	3	<b>MS<sub>18</sub></b>	<b>MS<sub>NR</sub></b>

### 3. Chemische Eigenschaften

#### 3.1 Chlorid / Schwefel

Eigenschaft	Prüfvorschrift	Ist [M.-%}	Regelanforderung [M.-%]	Kategorie
Chloride (Cl)	DIN EN 1744-1 : 2013-03, Abschnitt 8	< 0,01	≤ 0,04	--
Säurelösliches Sulfat (SO <sub>3</sub> )	DIN EN 1744-1 : 2013-03, Abschnitt 12	< 0,08	≤ 0,8	<b>AS<sub>0,8</sub></b>
Gesamtschwefel	DIN EN 1744-1 : 2013-03, Abschnitt 11	0,02	≤ 1	--

#### 3.2 Organische Verunreinigungen

Eigenschaft	Prüfvorschrift	Ist	Regelanforderung
Erhärtungsstörende Bestandteile	DIN EN 1744-1 : 2013-03, Abschnitt 15.1 (Natronlaugeversuch)	heller	heller oder gleichfarbig zur Farbbezuglösung

### 4. Petrographische Beschreibung

#### Prüfvorschrift DIN EN 932-3 : 2003-12

Die Lagerstätte erstreckt sich unmittelbar westlich der Ortschaft Kallenhardt in nordnordost-südsüdwestlicher Streichrichtung (Messstischblatt TK 25: 4516). Abbau und Aufbereitung liegen südlich der Straße, die von Kallenhardt über Sutrop nach Warstein führt.

Das abgebaute Gestein ist dem devonischen Massenkalk des Warsteiner Massenkalkzuges zuzuordnen. Das Hangende des anstehenden Kalksteines wird von seinen Verwitterungsprodukten und von steinigem Lehmschichten und humosem Oberboden gebildet. Sie sind im Bereich des aufgeschlossenen Vorkommens in, je nach Morphologie der Geländeoberfläche, wechselnder, meist jedoch erheblicher, Mächtigkeit ausgebildet.

Der abgebaute Massenkalk ist massig, schnittig und untergeordnet auch leicht bankig ausgebildet. Er ist von wechselnder, meist jedoch erheblicher Klüftung begleitet und weist teilweise erkennbare Feinschichtung auf. Im Bereich der einzelnen Fördersohlen sind makroskopisch keine Verwitterungserscheinungen erkennbar.

Der Kalkstein ist dicht bis feinkörnig mit hellgrauer bis graublauer, untergeordnet auch grauer bis schwarzgrauer Färbung, mit gelegentlichen Übergängen zu gelbgrau. Das gesamte devonische Massenkalksteinvorkommen ist gekennzeichnet durch unterschiedlich auftretende Klüfte, Spalten und Trichter. Diese sind im Wesentlichen tiefgründig mit Lehm verfüllt und durchziehen den Abbau auf allen Fördersohlen.

Neben den Überlagerungszonen werden im Bereich der verkarsteten Oberfläche unterschiedlich häufig Karstbildungen in Form von Trichtern, Schloten und Wannern angefahren, die in der Regel tiefgründig mit Lehm verfüllt sind. Diese Bereiche werden zusammen mit den Abraumschichten im Rahmen von getrennten Reinigungsschnitten abgebaut und ausgesetzt. Außerdem werden immer wieder kleiner Linsen und Strudellöcher angefahren, die ebenfalls tiefgründig mit Lehm verfüllt sind. Solche Störungszonen laufen allerdings meist in den unteren Sohlen verjüngend aus. In den Zonen

besonderer Verunreinigungen wird auf den einzelnen Fördersohlen selektiv abgebaut und/oder aufbereitet.

Ausreichend Aufbereitungs-, Klassier-, Silo-, Lager- und Verladeeinrichtungen sind vorhanden.

## BEURTEILUNG

Die untersuchten Proben der Gesteinskörnungen nach DIN EN 12620 erfüllen in den geprüften Eigenschaften die Regelanforderungen der DIN 1045 2:2008-08, Tabelle U.1 und U.2.

INSTITUT FÜR KALK- UND  
MÖRTELFORSCHUNG E.V.



Dr. S.-O. Schmidt  
RAP-Stra Prüfstellenleiter

Institut für Kalk- und  
Mörtelforschung e.V.